

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT **STICK-IT EASY**

Spēcīgi līmējoša, bez šķīdinātājiem vispārējai lietošanai, ideāli piemērota tvaika izolācijas, jumta membrānu un foliju līmēšanai ēku iekšpusē un ārpusē, ļoti izturīga pret novecošanos, ļoti elastīga un stiepjama, uzņēmīga pret ēkas kustībām - šuvju līmēšanai. Līme ir piemērota apmešanai un pārkrāsošanai. SYSTEMIT STICK-IT EASY uzklāšana jāveic labi vēdināmā telpā, un, tiklīdz hermētiķis ir nožuvis (apmēram 12-24 stundu laikā), jebkāda smaka būs izzudusi.



PARAMETRI	VIENTĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		Poliakrila emulsija
Konsistence		Pastveidīga
pH līmenis		Alkaline (7,8 – 8,2)
Iestrādes temperatūra	[°C]	-10 to +40
Temperatūras noturība	[°C]	-20 to + 80
Blīvums	[kg/l]	1,02
Kārtridža ietilpība	[g]	320
Krāsa		Zila
Kārtridži uz paletes	[gab]	20
	[kārtridži / gab]	60 / 1 200

Priekšrocības

- Fleksibala un elastīga
- augsti rādītāji pret novecošanos
- Paredz konstrukciju kustības
- Bez šķīdinātājiem
- Luftdicht gemäß / atbilstība DIN 4108/11

TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT STICK-IT EASY**Pielietošana:**

Tvaika barjeru, jumta membrānu, plēvju līmēšanai ēku iekšpusē un ārpusē, šuvju līmēšanai. Līme ir piemērota apmešanai un krāsošanai. Uzklāšanas temperatūra min./maks.: no -10 °C līdz + 40 °C. Līmējamo detaļu virsmām jābūt tīrām un bez taukiem. Blīvējuma tūbiņa tiek uzklāta kā 6-8 mm bieza līmes līnija uz cietas, absorbējošas pamatnes. Nelīdzenas virsmas izlīdzinās ar blīvēšanas masu. Mitru virsmu sacietēšanas laiks var ievērojami palielināties. Loksne ar difūzijas īpašībām iesakām mitro uzklāšanu, kurā savienojuma loksnes flīsa puse tiek piespiesta līdz 2-3 mm biezumam un tādējādi iestrādāta mīkstajā blīvēšanas masā. Sausajai uzklāšanai nepieciešams vismaz 24 stundu ventilācijas laiks, lai sasniegtu nepieciešamo sacietēšanas līmeni. PE loksnes ar nedifūzijas īpašībām var droši līmēt, pielietojot palielinātu spiedienu. Drošai un drošai līmēšanai ir nepieciešamas tīras, no putekļiem un eļļas brīvas virsmas, kas ir stabilas un pārsvarā sausas. Eurovent® MULTI uzklāšana jāveic labi vēdināmā telpā, un, tiklīdz hermētiķis ir nožuvis (apmēram 12–24 stundu laikā), jebkāda smaka izzudīs.

Drošība:

Produkts jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas vai saskares ar acīm gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, izvairieties no tiešas saskares ar ādu. Lietošanas laikā ieteicams valkāt aizsargbrilles un aizsargcimdus.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā temperatūrā no +5°C līdz +25°C, oriģinālajā iepakojumā, sausās, nosegtās telpās bez mitruma. Nav ieteicams produktu sakraut kopā ar citiem smagiem priekšmetiem (gan transportēšanas, gan uzglabāšanas laikā). Tas jāpārvadā segtos transportlīdzekļos, aizsargātos no bojājumiem. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Prece ir jāaizsargā no ķīmisko vielu iedarbības, kas varētu samazināt tā tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt. Uzglabāšanas laiks noslēgtā iepakojumā ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma. Uz izstrādājumu attiecas garantija, ja tiek stingri ievēroti tehniskajā datu lapā ietvertie norādījumi. Ražotājs patur tiesības atteikties un atzīt pretenzijas, ja netiek ievērotas vadlīnijas.

Sniegtā informācija, ieteikumi un vadlīnijas ir balstītas uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godprātību. Mēs neuzņemamies atbildību par mūsu produktu nepareizas vai kļūdainas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, nodrošinās piegādāto materiālu piemērotību paredzēto mērķu sasniegšanai.