

Tehnisko Datu Lapa

Systemit Black Connect 60

SELF atsauce 1289

APRAKSTS Vienpusēja līm lente

Līmviela Tips Modificēts akrils

Atdalošais slānis Tips Silikonizēts papīrs
Krāsa Havana
Svars 90 g/m²

Pamatslānis Tips Neausts polipropilēns + PE plēve
Krāsa Melna

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

LĪMES STIPRĪBA 5001 (N/25 mm):	30	+/-5
BIEZUMS (mm bez atdalošās plēves):	0,55	+/-12%
TEMPERATŪRAS IZTURĪBA (°C):	-30/+80	
ŪDENS TVAIKA CAURDĪBA (Sd)	17 m	
UV STAROJUMA IZTURĪBA ĀRA STAROJUMĀ LĪDZ 6 MĒNEŠIEM		

PIELIETOJUMS

Izolācijai ēku būvniecībā. Augsta līmes pārklājuma masa.
Lieliska saķere ar nelīdzenām virsmām.

Uzglabāšanas laiks un instrukcijas

12 mēneši no SELF, SL piegādes laika, uzglabājot oriģinālajās kastēs 21°C temperatūrā un 50% relatīvajā mitrumā.
Lentes kvalitāte un izturība var atšķirties atkarībā no temperatūras un mitruma. Zema temperatūra var palielināt kondensāta risku, tādējādi samazinot pašlīmējošā produkta lipīgumu.

Vispārīgi norādījumi

SELF, S.L. iesaka pievērst īpašu uzmanību saskares virsmām, pārbaudot, vai tās ir pilnībā tīras no taukiem, eļļas, putekļiem vai jebkuras citas nelīpošas vielas.
Šajā dokumentā norādītie tehniskie dati ir paredzēti gala lietotāja vadlīnijām, un tāpēc tie neveido juridisku garantiju attiecībā uz noteiktām īpašībām, ko izraisa daudzi faktori, kas var darboties mūsu produktu apstrādes un lietošanas laikā.
Pirms lietošanas pircējiem jānosaka šī produkta piemērotība konkrētajiem mērķiem un jāuzņemas visa ar tiem saistītā atbildība un risks.