

TEHNISKO DATU LAPA

Datums: 2025 – 05 – 29 Nr. V190_STD-00

Kods: **ATC/5100 STD 190**

Apraksts: Neausts poliestera ģeotekstils, ar adatas perforāciju un termokalandru vienā pusē.

Īpašības	Testa metode	Vienība	Nominālvērtība	Pielaide
Vidējā stiepes izturība	EN ISO 10319	kN/m	MD = 5.8 CMD = 5.7	-13%
Vidējais pagarinājums pie maksimālās slodzes	EN ISO 10319	%	MD = 50 CMD = 90	± 25%
Statiskā caurduršanas izturība CBR	EN ISO 12236	N	990	-13%
Konusa kritiena tests	EN ISO 13433	mm	38	+20%
Ūdens plūsma perpendikulāri plaknei	EN ISO 11058	l/m ² s	66	-30%
Raksturīgais atvēruma izmērs	EN ISO 12956	µm	79	± 30%
Biezums	EN ISO 9863/1	mm	1.0	± 20%
Masa uz laukuma vienību	EN ISO 9864	g/m ²	190	-10%
Ruļļa garums		m	50	
Ruļļa platums		m	2	

Paredzams, ka dabīgās augsnēs ar pH līmeni $4 < 9$ un augsnes temperatūru $< 25\text{ °C}$ kalpos vismaz 100 gadus. Jāpārklāj uzstādīšanas dienā.