

DELTA-THAN®

Produkts	DELTA-THAN
Materiāls	Sintētiskais kaučuks
Iepakojums	Kārtridžs 310 ml; 12 gab./kaste; 100 kastes/palete
Montāža	Stirolgumija, uz šķīdinātāja bāzes, melna
Īpašības	Pastveida izstrādājumi, pēc izspiešanas līme ir elastīga un mehāniski spējīga strādāt zem spiediena
Pielietojums	Sintētiska līme polipropilēna un poliefira plēvju savienošanai, kā arī to piestiprināšanai pie ķieģeļiem, metāla un koka; tikai ārdarbiem
Izlietojums	~1 iepakojums uz 7 tekošiem metriem/Kārtridžs
Nepieciešamā virsma spriedze zem zemes	(-)
Uzglabāšanas periods	12 mēneši (neatvērtā stāvoklī)
Uzglabāšanas klimats	Vēss un bez sala
Darbības klimats	no +5 līdz +40° C
Atvērtais laiks	10 min.
Kondicionēšanas laiks	Difūzijas atvērtie materiāli 1h, Difūziju kavējoši materiāli ~ 24h
Funkcionālais apgabals	-30° to + 80°C
Ieteikumi	Apmēram 8 mm bieza kāpurķēžu uzlikšana pazemē. Pārliedzinieties, ka jūs nospiežat uz pārklāšanās. Savienojumi ar ķieģeļu mūri utt. kā montāžas palīg līdzekļi ir obligāti jābūt mehāniskai aizsardzībai (piemēram, ar naglām). Porainiem pazemes ceļiem ir jābūt gruntētiem ar DELTA-THANE GRUNDANSTRICH vai DELTA-PRIMER
Vispārīgi ieteikumi	Zemei jābūt tīrai, sausai, bez putekļiem, taukiem un sala, un pietiekami ilgtspējīgai. Nepietiekama ilgtspējīga pazemes bāze, piemēram, smilšaina pazeme ir gruntējama ar DELTA-AGF ALLGRUNDFIX
Īpašs padoms	Lūdzu, rūpējieties par pietiekamu gaisa ventilāciju cietēšanas laikā
	2008. gada septembris